

PRODUCT INFORMATIEBLAD

SILICONE ROOFING TG

DÉ COATING VOOR DAKRENOVATIE



EEN HELDERE BLIK OP VERF

SILICONE ROOFING TG

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- 1 component
- 100% vaste stofgehalte
- vochtuithardend
- zout- en chemicaliënbestendig
- waterafstotend
- 200% elastisch
- uv-bestendig
- wortelgroeibestendig

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Bindmiddel Siliconen.
Dichtheid bij 20°C 1,22 kilogram per liter.
Vaste stofgehalte Wit: 100 volume %.
Glansgraad Zijdeglanzend.
Algemeen De eigenschappen van het product zijn mede afhankelijk van de kleur, aangebrachte laagdikte en verwerkingsomstandigheden. De getoonde waarde is op basis van de witte variant.

ARTIKELGEGEVENS

Verpakking
1 kg
6 kg
15 kg



Kleuren
SRTG 150 wit
SRTG 250 lichtgrijs
SRTG 450 zwart

Bij donkere kleuren kunnen de technische eigenschappen van het product afwijken. Bij gebruik van het product uit verschillende batches kan een minimale kleurafwijking aanwezig zijn. Zorg altijd dat het oppervlak vanuit dezelfde batch wordt afgewerkt.

Opslag
Koel, droog en vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid
Ongeveer 12 maanden in onaangebroken verpakking.



MILIEU, GEZONDHEID & VEILIGHEID

Veiligheid
De belangrijkste veiligheidsgegevens staan beschreven op het etiket. Zie voor meer veiligheidsgegevens het Veiligheidsinformatieblad op www.siliconeroofingtg.nl.

Milieu en gebruik

- Werk altijd veilig. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Kijk op het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.
- Verf weggooien is zonde. Maak een goede inschatting van de benodigde hoeveelheid verf.
- Gooi oude verpakkingen nooit weg bij het huisvuil. Voer het af conform de landelijke wetgeving.

GEBRUIKSDOEL

Voor het verlengen van de levensduur van dakbedekkingen op bestaande platte en hellende daken. Aan te brengen op de meest gebruikte dakafwerkingen zoals: APP bitumen, SBS bitumen, PVC, EPDM, beton, hout en RVS.

VERWERKING

Verwerkingscondities • De volgende voorwaarden zijn noodzakelijk voor een goede (door) droging van het product: • Goed roeren voor gebruik • Omgevingstemperatuur >5°C • Relatieve luchtvochtigheid >30% • De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen • Voldoende ventilatie • Het product dient te worden verwerkt binnen de aangegeven houdbaarheidsperiode	Contrastkleur Het systeem wordt opgebouwd door twee lagen Silicone Roofing TG welke contrasterend in kleur zijn. Witte afwerking: 1ste laag SRTG 250 lichtgrijs- 2de laag SRTG 150 wit Lichtgrijze afwerking: 1ste laag SRTG 150 wit- 2de laag SRTG 250 lichtgrijs Zwarte afwerking: 1ste laag SRTG 250 lichtgrijs- 2de laag SRTG 450 zwart Verduunning Verdunnen is niet nodig. Het product is gebruiksklaar.
Verwerkingsmethode kwast & roller Breng het product aan met een kwast en vachtroller. Minimale poolhoogte vachtroller: 21 mm.	Theoretisch rendement 1,2 kilogram per vierkante meter. Het verbruik kan verschillen naar gelang de structuur/grofte van de ondergrond.
Verwerkingsmethode airless spuit Spuitopening 0,031 inch – 0,033 inch (tip 31 & tip 33)	Droging bij 20°C en 65% RV Stofdroog na ongeveer: 30 minuten.
Spuihoek 50 of 60 graden (hoek 5 of 6)	Overschilderbaar Na ongeveer: 6 uur.
Spuitdruk ca. 250 bar	Reiniging Wanneer de coating nog nat is reinigen/doorspoelen met White Spirit.
Debiet Minimale opbrengst van 6 liter per minuut	Overschilderbaar Uitsluitend overschilderbaar met Silicone Roofing TG.
Slangdikte “3/8” slang “static free” minimale lengte 15 meter	Een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving voor het aanbrengen van Silicone Roofing TG staat in de verwerkingshandleiding. Deze is te downloaden via: www.siliconeroofingtg.nl .
Afhankelijk van het type spuitsysteem kunnen de instellingen afwijken.	

EXTRA

Droging
De verflaag heeft gemiddeld 28 dagen de tijd nodig om volledig door te drogen. Een lagere temperatuur kan vertraging in de droogtijd geven.

Glansgraad
De glansgraad is gemeten onder een hoek van 85°. De verwerking, structuur en ondergrond kunnen ervoor zorgen dat de glansgraad afwijkt van de, door ons, gemeten waarde.

Rendement
Het praktische rendement wordt mede bepaald door de zuiging van de ondergrond, de structuur van de ondergrond en/of de verwerkingsmethode. Hierdoor kan het rendement afwijken.

Banen & Aanzetten
Breng het product met een voldoende laagdikte aan. Werk altijd ‘nat in nat’. Hierdoor is de kans op baanvorming en aanzetten kleiner.

De gegevens in dit document berusten op jarenlange productontwikkeling en ervaring uit de praktijk en zijn correct op de dag van uitgifte. Global Paint Products B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op het volgens deze gegevens vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten haar verantwoording en invloed vallen. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Global Paint Products B.V. behoudt zich het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in dit document. Global Paint Products B.V., Veesteeg 11-13, 6657 KH, Boven-Leeuwen.



GLOBAL PAINT PRODUCTS B.V.

Veesteeg 11-13, 6657 KH
Boven-Leeuwen, NL

+31(0)487 595 160
info@globalpaint.com
www.globalpaint.com