

RC SILOXCOAT FOND L

WATERGEDRAGEN FIXEERMIDDEL EN PRIMER VOOR GEVELS

Dak-, gevel-, vloer en metaalverf



VOORDELEN VAN RC SILOXCOAT FOND L

- ✓ Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1: Sd-waarde < 0.1m
- ✓ Goede dekkraft
- ✓ Vlotte verwerking, spatvrij
- ✓ Lange open tijd

Beschrijving

Watergedragen, siloxaanversterkte grondering op acrylaatbasis.

Fixeermiddel en primer in één product voor gevels.

- Als grondering op minerale ondergronden en verweerde oude (verf)lagen.
- Als grondlaag voor RC SILOXCOAT L

Eigenschappen

- Uitstekende waterdampdoorlaatbaarheid klasse V1: Sd-waarde < 0.1m
- Uitstekende impregnatie
- Goede dekkraft
- Vlotte verwerking, spatvrij
- Lange open tijd

Ondergrond

Enkel op minerale ondergronden

Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn.

Hardnekkige aangroei van schimmels, algen of mossen vooraf behandelen met RC OS 2 (werkwijze: zie technische fiche), gevolgd door een grondige reiniging. De ondergrond volledig laten opdrogen.

Verbruik

Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuitapplicatie ± 6 – 8 m²/liter.

Technische karakteristieken

Densiteit (bij 20°)	1,40 (± 0,05) g/cm ³
Vaste stofgehalte	In gewicht: 55 (± 2) % In volume: 39 (± 2) %
Geur	Typisch
Kleur	Zie etiket
Solventen	Geen
VOC	< 25 g/L
waterdampdoorlaatbaarheid	klasse V1 Sd-waarde < 0.1m

Droogtijd

Stofvrij : 20 min

Droog: 2 u

Overschilderbaar: na 4 u (20°C)

Opmerking

Omgevingstemperatuur tussen +8°C en +25°C en bij een luchtvochtigheid niet hoger dan 85%.

Veiligheid

Raadpleeg de meest recente veiligheidsfiche.

Reiniging gereedschap

Met water direct na gebruik.

Opslag / Houdbaarheid

- Minimum 18 maanden in de originele, ongeopende verpakking op een vorstvrije plaats.
- Materiaalresten laten opdrogen en met de verpakking via de daarvoor geëigende kanalen afvoeren.

Verpakking

10 liter (Art. A11179)

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.