



Dvt-Mur

Vertragend additief voor watergedragen muurverven en deco's.

TOEPASSINGEN

Watergedragen muurverven die trager moeten aanpakken (grote vlakken, warm weer, wind,) zonder dat de verf verdund wordt.

Kan toegepast worden in alle watergedragen muurverven (max. 5%) en decoratieve technieken.

EIGENSCHAPPEN

Minder gevaar voor aanzetten op grotere of kritische oppervlaktes.

Geen nadelige invloed op de verwerkbaarheid van de verf.

De viscositeit van de verf blijft nagenoeg ongewijzigd.

Aanzienlijke verlenging van de open tijd, zelfs bij kleine dosering.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	specifieke verdikkers
PIGMENT	geen
OPLOSMIDDEL	traag verdampende glycolen

GEBRUIK

VOORBEREIDING

Zie technische nota van de toegepaste muurverf of decoratieve techniek.

Zie technische nota van de toegepaste muurverf.

VERWERKING

Als additief in buitenmuurverven (bv. Sublisatin, Sublimat): ong. 2% toevoegen

(Enkel indien de ondergrond vrij is van vochtproblemen en enkel in de afwerkingslaag)

Als additief in binnenmuurverven (bv. Bossflow, Bossfull, Boss-one, Bolatex, ...): max 5% toevoegen in de laatste laag.

Als additief in decoratieve verven (bv. Ice, ...): 5 tot max 10% toevoegen in de laatste laag.

VERDUNNING

Gebruiksklaar.

RENDEMENT

2 à 5 % toevoegen in muurverven

5 à 10 % toevoegen in decoratieve technieken

DROOGTIJDEN

De droogtijd en uiteindelijke hardheid van de verf worden aanzienlijk verlengd door toevoeging van Dvt-Mur



Dvt-Mur

Vertragend additief voor watergedragen muurverven en deco's.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water, resten van verf of spoelwater apart houden en inleveren als klein gevaarlijk afval.

SPUITGEGEVENS	Niet van toepassing.	
KENMERKEN	DENSITEIT	1.04 kg/l
	VLAMPUNT	niet van toepassing
	VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 4 %
	BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 4.4%
KLEUREN	Kleurloos.	
VERPAKKINGEN	STANDAARD	250 ml
BEWAARTIJD	In ongeopende en originele verpakking is Dvt-Mur minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.	
VOORZORGSMaatregelen en VEILIGHEIDSVoorschriften	Vorstvrij bewaren.	
	Dvt-Mur toevoegen aan verf verhoogt de watergevoeligheid van deze verf.	
	Het bereiken van de eindglans en hardheid duurt een stuk langer indien Dvt-Mur toegevoegd werd aan de verf.	
	Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.	

Datum laatste wijziging: 23/10/2025

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://www.boss paints.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.