

Stap voor stap

CLAYSTUC DECAY

Vochtige klei kan je kneden in gelijk welke vorm. Ook op de wand kan je de Claystuc naar je hand zetten door er subtiele oneffenheden of borstelvegen in aan te brengen die de structuur van het oppervlak uniek maken. Vroeger haalde men de klei rechtstreeks uit grond en gebruikte men deze voor het bezetten van wanden. Met een grove borstel werd de klei bewerkt en geëffend waardoor de bezetting dat typische reliëf van korrelige strepen en putjes kreeg. Creëer de perfecte imperfectie ook in jouw interieur.

Applicatie

Laag 1 = grondlaag

Stucprimer Hydro

- Met rol aanbrengen.
- Aangekleurd in dezelfde kleur als Claystuc.
- Minstens 12 uren laten drogen.

Laag 2

Claystuc

- Breng de Claystuc aan in één laag met een groot inox stucmes.
- Breng het product aan in alle richtingen. Vermijd daarbij zoveel mogelijk zichtbare messlagen.
- Terwijl de Claystuc nog nat is, trek je er rechte, fijne lijntjes in of maak je inkervingen met behulp van een kokos handborstel.
- Na ongeveer een uur (afhankelijk van de drogingsomstandigheden) besproei je de bramen lichtjes met water, met behulp van een verstuiver. Zet het stucmes lichtjes schuin op het oppervlak. Oefen geen druk uit en begin niet te polieren. Maak zachte, golvende bewegingen om de bramen weg te werken. In plaats van het inoxmes kan je ook de plastic Aqua Sensa spatel gebruiken.
- Minstens 24 uren laten drogen.
- Verbruik Claystuc: 0,85 kg/m²
- Rendement Claystuc: 1,2 m²/kg

Laag 3 (en eventueel 4)

Decofinish Ultramat, 20% verdund, of Limestone Finish

- Op lichte kleuren gebruik je Decofinish Ultramat 20% verdund, kris kras aan te brengen met een kwast. Deze laag biedt een goede bescherming tegen oppervlakkige vervuiling, maar vormt geen zichtbare film zodat het minerale uitzicht van de Claystuc behouden blijft.
- Op middentinten en donkere kleuren raden we 2 lagen Limestone Finish aan, kris kras aan te brengen met de kwast, van onder naar boven. 2 lagen bieden een betere water- en olieafstotende werking dan 1 laag. Dit is en blijft een impregneerlaag, geen vernis. Het schrijfeffect op donkere kleuren kan je hiermee

niet vermijden. Decofinish Ultramat als eindlaag op donkere kleuren wordt afgeraden wegens risico op witte waas van de matteringsmiddelen.

- Rendement Decofinish Ultramat 20% verdund: 11 m²/l
- Rendement Limestone Finish: 8,75 m²/l

Benodigdheden

Artikelnummer	Omschrijving
556 736	Handborstel met kokosharen
556 735	Verstuiver

Applicatievideo's



Vind de link naar de video's op onze website (onderaan deze pagina: pro.bosspaints.be/diensten/opleidingen).

Ga naar [YouTube](#) en zoek een video op naam:

- Claystuc Original aanbrengen
- Claystuc Decay aanbrengen
- Claystuc Grit mengen
- Claystuc Grit aanbrengen
- Claystuc Fibre mengen
- Claystuc Fibre aanbrengen