

Stap voor stap

CLAYSTUC FIBRE

Sisalvezels zijn afkomstig van de agave-plant en worden vooral gebruikt voor het maken van touwen. Het zijn sterke, stugge en tegelijk heel fijne vezels. Wanneer ze in de Claystuc vermengd worden, zorgen ze voor een heel aardse en ambachtelijke beleving. Een verre herinnering aan het eenvoudige leven van vroeger.

Applicatie

Laag 1 = grondlaag

Stucprimer Hydro

- Met rol aanbrengen.
- Aangekleurd in dezelfde kleur als Claystuc.
- Minstens 12 uren laten drogen.

Laag 2

Claystuc

- Voeg de sisalvezels beetje bij beetje toe aan de Claystuc en meng met een traag draaiende, ronde egalisatiemenger. Mengverhouding: 3 gr Sisal Fibre op 1 kg Claystuc.
- Breng de Claystuc aan in één laag met een groot inox stucmes.
- Breng het product aan in alle richtingen. Vermijd daarbij zoveel mogelijk zichtbare messlagen.
- Na ongeveer een uur (afhankelijk van de drogingsomstandigheden) besproei je de bramen lichtjes met water, met behulp van een verstuiver. Zet het stucmes lichtjes schuin op het oppervlak. Oefen geen druk uit en begin niet te polieren. Maak zachte, golvende bewegingen om de bramen weg te werken. In plaats van het inoxmes kan je ook de plastic Aqua Sensa spatel gebruiken.
- Minstens 24 uren laten drogen.
- Verbruik Claystuc: 1,05 kg/m²
- Rendement Claystuc: 0,95 m²/kg

Laag 3 (en eventueel 4)

Decofinish Ultramat, 20% verdund, of Limestone Finish

- Op lichte kleuren gebruik je Decofinish Ultramat 20% verdund, kris kras aan te brengen met een kwast. Deze laag biedt een goede bescherming tegen oppervlakkige vervuiling, maar vormt geen zichtbare film zodat het minerale uitzicht van de Claystuc behouden blijft.
- Op donkere kleuren raden we 2 lagen Limestone Finish aan, kris kras aan te brengen met de kwast, van onder naar boven. 2 lagen bieden een betere water- en olieafstotende werking dan 1 laag. Dit is en blijft een impregneerlaag, geen vernis. Het schrijfeffect op donkere kleuren kan je hiermee niet vermijden. Decofinish Ultramat als eindlaag op donkere kleuren wordt afgeraden wegens risico op witte waas van de matteringsmiddelen.

- Rendement Decofinish Ultramat 20% verdund: 11 m²/l
- Rendement Limestone Finish: 8,75 m²/l

Benodigheden

Artikelnummer	Omschrijving
314 297	Egalisatiemenger rond
556 607	60 gr Sisal Fibre
556 735	Verstuiver

Applicatievideo's



Vind de link naar de video's op onze website (onderaan deze pagina: pro.bosspaints.be/diensten/opleidingen).

Ga naar YouTube en zoek een video op naam:

- Claystuc Original aanbrengen
- Claystuc Decay aanbrengen
- Claystuc Grit mengen
- Claystuc Grit aanbrengen
- Claystuc Fibre mengen
- Claystuc Fibre aanbrengen