



Stone Top

Beschermende vernis met extra kleureffecten op Stone Art.

TOEPASSINGEN Transparante of gekleurde vernis om betonlook, roesteffect of verweerd, steenachtig uitzicht te creëren op muren, deuren, meubels en andere oppervlakken binnen.

EIGENSCHAPPEN Dik ingesteld voor een goede verdeling.
 Transparante of gekleurde vernis op basis van acrylaat.
 Goed reinigbaar na volledige droging.

SAMENSTELLING

BINDMIDDEL	acrylaat
PIGMENT	matteringmiddel
OPLOSMIDDEL	water

GEBRUIK **VOORBEREIDING**
 Stone Top kan aangebracht worden als eindlaag op Stone Art en op Calco. Voor de applicatie van Stone Art en Calco, raadpleeg je de technische fiches en de stap-voor-stapfiches van de verschillende technieken.

VERWERKING

Aangekleurde Stone Top op Stone Art:

Wanneer Stone Art droog is, deze heel kort handmatig schuren met korrel P100 zodat de bovenliggende korreltjes verwijderd worden. Vervolgens ontstoffen.

Stone Top kriskras en lijvig aanbrengen in één laag met een Boss Roll Felt of Anza Pro Vilt in onregelmatige werkvlakken. Na het aanbrengen van Stone Top met een trekkertje de vernis afstrijken en het overtollige wegnemen. Doe dit ook in grillige bewegingen en met variërende druk.

Niet aangekleurde Stone Top op Stone Art:

Stone Top kriskras en lijvig aanbrengen in één laag met een Boss Roll Felt of Anza Pro Vilt in korte bewegingen in alle richtingen.

Eventueel kan je eerst Terrazzo Flakes toevoegen aan de Stone Top (5 gr op 1 l). Meng deze handmatig onder de vernis tot ze mooi verdeeld zijn.

Niet aangekleurde Stone Top op Calco:

Aanbrengen met een inox stuctruweel in één laag en zo egaal mogelijk verdelen in alle richtingen.

VERDUNNING

Gebrijuksklaar.

RENDEMENT

Rendement met rol (op Stone Art): 8 à 10 m²/l per laag.



Stone Top

Beschermende vernis met extra kleureffecten op Stone Art.

Rendement met stuctruweel (op Calco Original): 12 à 15 m²/l per laag.

DROOGTIJDEN

Alle droogtijden zijn sterk afhankelijk van de temperatuur en van de luchtvochtigheid.

Stofdroog na 3 à 6 uur.

Overschilderbaar na 8 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

Onmiddellijk na gebruik met water, resten van verf of spoelwater apart houden en inleveren als klein gevaarlijk afval.

SPIJTGEGEVENS

Niet van toepassing.

KENMERKEN

DENSITEIT	1.09 kg/l
VLAMPUNT	niet van toepassing
GLANSWAARDE	Mat - 9 - 14 (150µ, ASTM 75°)
VASTSTOFGEHALTE	in volume: ca. 34 %
BINDMIDDELGEHALTE	in volume: ca. 27.9%
WATERDAMPDOORLAATBAARHEID	V2 - Sd 0.37 m (bij voorgeschreven verbruik) - classificatie volgens NBN EN ISO 7783
WATERDOORLAATBAARHEID	W3 - 0.01 kg/(m ² x h0.5) classificatie volgens NBN EN 1062-3
VOS	EU grenswaarde voor dit product (Cat. A/I): 200 g/l. Dit product bevat maximaal 200 g/l VOS.

KLEUREN

Aankleurbaar via MY-MX in vaste kleurencollectie van 12 tinten, in 30 combinaties met Stone Art uit de waaier.

Meer kleurmogelijkheden via het labo.

VERPAKKINGEN

STANDAARD 0,25 l - 1 l - 2 l

BEWAARTIJD

In ongeopende en originele verpakking is Stone Top minimum 1 jaar houdbaar bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

VOORZORGSMATREGELEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Minimale verwerkingstemperatuur : 10 °C.

Vorstvrij bewaren.

Minstens 48 uur laten drogen alvorens in gebruik te nemen of af te dekken.

Stone Top niet onaangekleurd toepassen op Stone Art in donkere kleuren: door de matteringsmiddelen is er een risico op witte waas.

Gebruik geen alkydverven als grondlaag. Dit kan vergeling veroorzaken in de vernis.

Veiligheid en hygiëne: raadpleeg de veiligheidsfiche.



Stone Top

Beschermende vernis met extra kleureffecten op Stone Art.

Datum laatste wijziging: 21/05/2026

Deze technische nota vervangt alle voorgaande uitgaven. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het product zelf, de verwerking en toepassing ervan vallen buiten onze aansprakelijkheid. Wij behouden het recht voor onze producten en samenstelling ervan te wijzigen en de bijhorende technische nota's aan te passen zonder voorafgaand bericht. De laatste versie van het document is steeds beschikbaar op <https://www.bosspaints.be>, of vraag bij onze adviesdienst naar de laatste versie van deze technische nota +32 (0)56738210.